

KING SILLER

KING SILLER – это раствор прозрачного лака, который при нанесении уплотняет поверхность бетона и образует тонкую, износостойкую пленку, которая эффективно защищает свежий бетон от потери влаги. Идеально подходит для защиты бетона при устройстве упрочненного пола с помощью сухих смесей **KING TOP Corund**, **KING TOP Premium SQ** и **KING TOP Corund Premium**.

При нанесении:

снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%, препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона, увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов, препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию, отличается быстрым и простым применением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KING SILLER предназначен для удержания влаги в бетоне в течение процесса гидратации бетона, а также для защиты от влагопотери при устройстве тонкослойных цементных покрытий и ремонтных цементных составов: в производственных помещениях, в теплых и холодных складах, в автосервисах, паркингах, гаражах, в торговых центрах и магазинах, в аэропортах, автостанциях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пропитка **KING SILLER** рекомендуется для применения на свежесушеном бетоне, бетоне с упрочненным верхним слоем (топпингом), цементных тонкослойных высокопрочных покрытиях, ремонтных цементных составах, мозаичных полах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением пропитки **KING SILLER** поверхность свежего бетона или цементного покрытия необходимо очистить от воды и грязи.

НАНЕСЕНИЕ

Пропитка для бетона **KING SILLER** является однокомпонентным готовым к нанесению составом. **KING SILLER** наносится на свежий бетон, бетон со свежесушенным упрочнителем бетона и бетон со свежесушенным цементным покрытием не позднее, через 24 часа после их укладки. **KING SILLER** наносится велюровым валиком. Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время приданию поверхности блестящего вида.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для ухода за полом рекомендуется применять обычную влажную уборку и использовать щелочные моющие средства (не ранее 14 дней после обработки бетона).

РАСХОД

Расход пропитки в зависимости от свойств поверхности бетонного пола (пористость, шероховатость и т.п.) составляет 0,1-0,2 л на 1м².

УПАКОВКА

KING SILLER поставляется в ведрах по 20 л. и бочках 200 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения - 1 год в герметичной таре в закрытом помещении. В случае замерзания, пропитку необходимо разогреть до 20-25 С⁰ и тщательно перемешать. Не хранить под прямыми солнечными лучами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с пропиткой для бетона **KING SILLER** необходимо избегать контакта с кожей и глазами, пользоваться респиратором и другими средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Требуется обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений.