

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ СМЕСЬ (ТОПШИНГ)

KINGTOP Premium SQ

- KINGTOP Premium SQ, превосходит пол, упрочненный KINGTOP Corund, по прочностным характеристикам;
- пол, упрочненный KINGTOP Premium SQ, по износостойкости, превосходит тяжелый бетон класса В35 в 4 – 5 раз;
- упрочненный слой однороден с бетонным основанием и составляет с ним единое целое, что исключает его отслоение в процессе эксплуатации;
- получение готового к эксплуатации покрытия происходит за один технологический цикл;
- широкий выбор цветовой гаммы покрытий.

Толщина слоя, мм	2-3
Срок набора прочности, сутки	28
Прочность при сжатии через 28 суток твердения, МПа	>95
Прочность при растяжении на изгиб через 28 суток твердения, МПа	>12
Износостойкость: метод ВСА класс (EN 13892-4) метод Bohme – EN 13892-3:2004	Показатели: AR 0.5 (глубина колеи максимум 50 мкм) A3 (максимум 3,0 см³/50 см²)
Максимальный диаметр частиц сухой смеси, мм	3