

KING FLOOR

<p><u>KING FLOOR</u> - самовыравнивающееся промышленное покрытие на неорганическом связующем с добавкой упрочняющих полимеров для промышленных полов с высокой и средней механической нагрузкой.</p> <p><u>ПРИМЕНЕНИЕ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - для восстановления существующего бетона; - для устройства нового напольного покрытия; - для выравнивания полов в жилых, общественных, офисных, складских помещениях; - применяется в качестве основания под любые напольные покрытия. <p><u>ПРЕИМУЩЕСТВА:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - идеально ровный пол под любые, даже тонкие напольные покрытия - благодаря низкому расходу экономичный в работе; - быстросохнущий; - удобный в работе - хорошо растекается, не требует профессиональных навыков при использовании; - выдерживает повышенные механические и истирающие нагрузки, в т.ч. от мебели на колесиках. 	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСТ 31358-2007, ГОСТ 31356-2007 / EN 13892	
	Расход воды, л/кг л/20 кг мешок	0,19-0,2 3.8-4.0
	Связующее	специальные цементы
	Расход смеси, кг/м2/мм	1,8
	Рекомендуемая толщина слоя, одно нанесение, мм	3-15
	Рабочая температура, °С оптимально	от + 5 до +30 от +15 до +20
	Время жизни раствора, мин.	30-40
	Возможность хождения через, час	4-6
	Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа.	> 1,5
	Прочность на сжатие через 3 суток, МПа	12
	Прочность на сжатие через 7 суток, МПа	18
	Прочность на сжатие через 28 суток, МПа	>25
	Прочность на изгиб через 3 суток, МПа	2
	Прочность на изгиб через 7 суток, МПа	3,5
	Прочность на изгиб через 28 суток, МПа	7
	Усадка через 28 суток, мм/м	< 0,8
	Огнестойкость	НГ
	Морозостойкость	F500
	Расплав (мм):	Рк5 230-240
	<p>Имеется возможность колеровки смеси: синий, красный, оранжевый, зелёный.</p>	